



ROULEAU D'ETANCHEITE ADHESIF A FROID
AGREMENT CEBTP N°2300/91- 01-1
CLASSEMENT AU FEU M 1 N°4900/91- 01-1

BATI 611 est une bande de 10 mètres de long sur 10cm de largeur 30cm prête à l'emploi et présentée en rouleau, permettant de réaliser des travaux de calfeutrement à l'air et d'étanchéité à l'eau.

BATI 611 est composé d'une couche de mastic butyl adhésive à froid protégée par un support siliconé pelable et d'un complexe indéchirable de couleur plomb protégé des agressions extérieures. Il ne contient ni bitume, ni goudron. Existe en couleur tuile.

BATI 611 peut-être appliqué en toute sécurité sur différents supports tels que béton, enduits à base de liants hydrauliques, aluminium, métal, bois, verre, PVC, etc... Offrant une excellente adhérence, il est particulièrement recommandé pour les travaux suivants.

- Réfection de chéneaux et gouttières. - Gaines de ventilation
- Etanchéité des façades et rives de toitures, des lucarnes et des abergements de cheminées.
- Protection de l'isolation thermique autour des tuyauteries calorifugées.

<u>CARACTERISTIQUES</u>	<u>AVANTAGES</u>
Ne contient ni bitume, ni goudron.	- Ne fond pas
Applicable sur une grande variété de Supports.	- Polyvalent . Economique : remplace plusieurs produits Spécifiques.
Indéchirable. Excellente adhérence.	- Longue tenue dans le temps
Facile d'emploi. Applicable à froid.	- Ne nécessite pas de main-d'œuvre ou d'outillages spécialisés.

MODE D'EMPLOI

- Dégraisser soigneusement les supports à recouvrir. Ceux-ci doivent être propres, secs, sains et débarrassés de toutes poussières ou particules friables.
 - Découper la bande à la longueur souhaitée, la positionner et décoller le film protecteur au fur et à mesure de la pose en pressant fortement afin d'éviter la formation de bulles d'air. Bien épouser les contours du support.
 - En cas de raccordement entre deux bandes, respecter une longueur de recouvrement de l'une sur l'autre d'au moins 5 cm.
- Pour des applications à des températures comprises entre 0°C. et + 5°C., s'assurer au préalable de l'absence de givre ou de condensation sur les supports.



PERFORMANCE DU BATI 611 PAR RAPPORT AUX BANDES BITUMINEUSES

AUTO ADHESIVITE PERMANENTE

MISE EN ŒUVRE SANS CHAUFFAGE PREALABLE

TRES GRANDE SOUPLESSE A FROID

ADHERENCE SUR TOUS LES SUPPORTS UTILISES DANS LE BATIMENT

TRES BONNE TENUE A LA CHALEUR

PAS DE MIGRATION D'HUILE

**COMPATIBILITE AVEC LES MASTICS SILICONE,
POLYURETHANE ,ACRYLIQUE**

RESISTANCE A LA DECHIRURE

POSSIBILITE DE MISE EN PEINTURE OU DE RECOUVREMENT