



RP 409

LASURE NON FILMOGENE TRES PENETRANTE AVEC FILTRE SPECIAL ANTI UV

CARACTERISTIQUES :

- Densité : 0,9+0,05 à 20°C
 - Séchage : 1 heure
 - Recouvrable 12 heures
 - Viscosité : 15 à 17 coupe AFNOR n°4 à 20°C (légèrement gélifiée)
 - Pouvoir couvrant : 6 à 10 m² par litre suivant la nature du bois
 - Extrait sec en poids : 33 % +/-
 - Teintes : incolore, chêne clair, chêne moyen, acajou et chêne foncé.
 - Aspect finition satiné en 2 couches
 - AFNOR – Famille 1 – Classe 74 a.
-

PROPRIETES :

-Teinte, traite, protège tous les bois. **RP 409** est une finition transparente destinée à mettre en valeur l'aspect original du bois sans masquer le veinage.

RP 409 est destiné à tout travaux de neuf et entretien en intérieur comme en extérieur sur menuiserie, portes, volets, fenêtres, etc...

RP 409 convient pour tout parement vertical, frises, lambris, charpentes, garde-corps bandeaux, poteaux et tous subjectiles bois usuels du bâtiment.

RP 409 ne s'écaille ni ne craquelle dans le temps. Une simple couche d'entretien tous les 3/4 ans suffit à son entretien (selon exposition au soleil et aux intempéries).

RP 409 possède un filtre anti UV transformant le composant ultra violet de la lumière du jour en chaleur inoffensive . Cet absorbeur reste actif toute la durée de vie du revêtement.

APPLICATIONS :

-S'applique sur toute essence de bois, teneur en humidité du bois jusqu'à 20% en poids.

-En règle générale, lessivage rinçage à l'eau, ponçage, essuyage soigné et le cas échéant, décapage total des anciennes peintures ou vernis.

-Procéder à un essai préalable sur contreplaqués ou agglomérés.

-Le produit est livré prêt à l'emploi , ne pas diluer mais remuer fortement régulièrement pendant l'utilisation.

-Application à la brosse ou au rouleau, éviter toute surépaisseur.

Un lissage ultérieur est indispensable de suite après l'application afin de faciliter la pénétration du produit.

-Respecter le temps de recouvrement entre couches (12 heures)

-Appliquer de préférence des teintes claires sur les parties ensoleillées afin de limiter une exsudation éventuelle de résine à la surface de l'imprégnant.

-La teinte incolore utilisée en première couche sur bois nu atténue les irrégularités de teintes.

-Température minimum d'application : + 5°C, attention au point de rosée en extérieur.
